

# Milesi XGC 33 – Hydrocrom felújító lakk

Műszaki meghatározás: vizes-bázisú kültéri felújító lakk

Hígító: víz

Főbb felhasználási területek: alkalmas bejárati ajtók, ablakok és egyéb kültéri szerkezetek (de nem járó felületek) ecseteléssel történő időszakos felújítására karbantartási jelleggel.

Jellemzői: jól ecsetelhető, könnyen terülő készítmény. Bármilyen anyaggal kezelt szerkezet felületén jól megtapad.

Kémiai tulajdonságok:

- fajsúly: 1,020±0,01kg/l
- szárazanyag tartalom: 30%±2%
- viszkozitás (4-es pohárral) 35" ±2"
- száradási idő szobahőmérsékleten:
  - a. porszárás: 30 perc
  - b. érinthető: 2 óra
  - c. teljes kikeményedés: 12-16 óra
- csiszolhatóság: 4-6 óra után
- átlakozható: 6 óra után
- szavatossági idő: 18 hónap

Felhordás módja: Kenés

Max. felhordható g/m<sup>2</sup>: 80-120

## FAGYÉRZÉKENY!

**A terméket nem kell hígítani!**

**A terméket erősen tűző napsütésben ne használják**

**A lakkot lazúrecsettel érdemes a felületen szétoszlatni**

**A termék száradási sebessége szükség esetén XTC 3-mal lassítható**

**100-as csiszolószivaccsal hatékonyan csiszolható.**

## FONTOS!

Minden egyes felfelület fizikai és kémiai tulajdonságait tekintve eltérhet egymástól, amelynek következtében a végeredmény különböző lehet. Újjonnan felhasznált anyagok esetében próbafelület készítésével kell a tényleges végeredményről meggyőződni. Az adatlapban megadott értékektől eltérő katalizálása, illetve hígítása, továbbá a hőmérséklet, valamint a levegő páratartalma jelentősen befolyásolhatja a végeredményt. Ebben a műszaki adatlapban közölt adatok 20 C° hőmérsékleten és 65 %-os relatív nedvességtartalom mellett érvényesek. A műszaki adatlapban közölt információk a cégünk által végzett laboratóriumi kísérleteken és a faipari felületkezelés területén szerzett legszélesebb körű technológiai tapasztalatokon alapulnak.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az Ön birtokában lévő műszaki adatlap a megadott dátum alapján érvényes-e. A folyamatos fejlesztés miatt az anyagok paraméterei minimális mértékben változhatnak.



**MARKETÉRIA Kft**

Szombathely 94/789-313 Fax:94/789-314