

# Milesi XGC 35 – Hydrocrom ápolófolyadék

**Műszaki meghatározás:** vizes-bázisú felületápoló folyadék

**Főbb felhasználási területek:** alkalmas vastaglazúrral kezelt szerkezetek kendővel történő ápolására, állagmegóvására.

**Jellemzői:** a folyadék segítségével visszaállíthatók a bevonatok eredeti fénye, és évente kétszer alkalmazva pótolja az UV-sugárzás által lebomló rétegmennyiséget.

**Kémiai tulajdonságok:**

- fajsúly: 1,020±0,01kg/l
- szárazanyag tartalom: 7%±1%
- száradási idő szobahőmérsékleten:
  - a. porszárás: 5 perc
  - b. érinthető: 30 perc
  - c. teljes kikeményedés: 6 óra
- átlakkozható: 1 nap után
- szavatossági idő: 18 hónap



**Felhordás módja:** Kenés

**Max. felhordható g/m<sup>2</sup>:** 5-10

## FAGYÉRZÉKENY!

**A terméket nem kell hígítani!**

**A készítmény felhasználása előtt alaposan tanulmányozza át:** „HYDROCROM lazúros és festett felületek ápolása és felújítása”

**A terméket erősen tűző napsütésben ne használják**

**A lakkot mikro szálas kendővel érdemes a felületeken szétoszlatni.**

## FONTOS!

Minden egyes felfelület fizikai és kémiai tulajdonságait tekintve eltérhet egymástól, amelynek következtében a végeredmény különböző lehet. Újonnan felhasznált anyagok esetében próbafelület készítésével kell a tényleges végeredményről meggyőződni. Az adatlapban megadott értékektől eltérő katalizálása, illetve hígítása, továbbá a hőmérséklet, valamint a levegő páratartalma jelentősen befolyásolhatja a végeredményt. Ebben a műszaki adatlapban közölt adatok 20 C° hőmérsékleten és 65 %-os relatív nedvességtartalom mellett érvényesek. A műszaki adatlapban közölt információk a cégünk által végzett laboratóriumi kísérleteken és a faipari felületkezelés területén szerzett legszélesebb körű technológiai tapasztalatokon alapulnak. Kérjük, ellenőrizze, hogy az Ön birtokában lévő műszaki adatlap a megadott dátum alapján érvényes-e. A folyamatos fejlesztés miatt az anyagok paraméterei minimális mértékben változhatnak.



**MARKETÉRIA Kft**  
Szombathely 94/789-313 Fax:94/789-314