

Milesi XGC 43/M – Általános ecsetelhető fedőlazúr

Műszaki meghatározás: kültéri vizes standard-sárga fedőlazúr

Hígító: víz

Főbb felhasználási területek: alkalmas normál csapadékhatsánnal kitett bejárati ajtók, ablakok és egyéb kültéri szerkezetek (de nem járó felületek) kenéssel történő fedőlazúrozására.

Jellemzői: jól ecsetelhető készítmény. A faanyag rajzolatát jól kiemeli

Kémiai tulajdonságok:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - fajsúly: | 1,020±0,01kg/l |
| - fényesség: | 30 gloss |
| - szárazanyag tartalom: | 32%±2% |
| - száradási idő szobahőmérsékleten: | |
| a. porszáraz: | 15-20 perc |
| b. érinthető: | 1-3 óra |
| c. teljes kikeményedés: | 12-24 óra |
| - átlakkozható: | 8 óra után |
| - szavatossági idő: | 18 hónap |

Felhordás módja: Kenés

Max. felhordható g/m²: 60-90

Hígítás: 0-5%

FAGYÉRZÉKENY!

A munkálatok megkezdése előtt alaposan tanulmányozzuk át a „Felhasználási tájékoztató az ecsetelhető MILESI Hydrocorm® kültéri vízígítású vastaglazúrokhoz és festékekhez” című kiadványt is.

A fedőlazúr kizárólag XHT páccal impregnált (alapozott) felületre vihető fel.

A végeredmény jelentősen javítható, ha az XHT pác után és a fedőlazúrozás előtt könnyen csiszolható XBC 2 jelű töltőalapozó lakkot használnak.

A termék tulajdonságai 10% feletti hígítás esetén erősen leromlanak.

A termék száradási sebessége szükség esetén XTC 3-mal lassítható.

FONTOS!

Minden egyes fafelület fizikai és kémiai tulajdonságait tekintve eltérhet egymástól, amelynek következtében a végeredmény különböző lehet. Újonnan felhasznált anyagok esetében próbafelület készítésével kell a tényleges végeredményről meggyőződni. Az adatlapban megadott értékektől eltérő katalizálása, illetve hígítása, továbbá a hőmérséklet, valamint a levegő páratartalma jelentősen befolyásolhatja a végeredményt. Ebben a műszaki adatlapban közölt adatok 20 C° hőmérsékleten és 65 %-os relatív nedvességtartalom mellett érvényesek. A műszaki adatlapban közölt információk a cégünk által végzett laboratóriumi kísérleteken és a faipari felületkezelés területén szerzett legszélesebb körű technológiai tapasztalatokon alapulnak. Kérjük, ellenőrizze, hogy az Ön birtokában lévő műszaki adatlap a megadott dátum alapján érvényes-e. A folyamatos fejlesztés miatt az anyagok paraméterei minimális mértékben változhatnak.



MARKETÉRIA Kft
Szombathely 94/789-313 Fax:94/789-314