

Milesi XKT 12M – Ecsetelhető fehér fedőfesték

Műszaki meghatározás: Hydrocrom vizes bázisú fehér kültéri fedőfesték

Hígító: víz

Főbb felhasználási területek: alkalmas bejárati ajtók, ablakok és egyéb kültéri szerkezetek (de nem járó felületek) ecseteléssel történő fedőfestésre

Jellemzői: jól ecsetelhető, jó fedőképességű, közepesen jó töltőhatású készítmény.

Kémiai tulajdonságok:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - fajsúly: | 1,300±0,01kg/l |
| - szárazanyag tartalom: | 44%±2% |
| - száradási idő szobahőmérsékleten: | |
| a. porszáraz: | 30-40 perc |
| b. érinthető: | 4 óra |
| c. teljes kikeményedés: | 2 nap |
| - csiszolhatóság: | 6 óra után |
| - átfesthető: | 6 óra után |
| - szavatossági idő: | 18 hónap |

<u>Felhordás módja:</u>	Kenés
<u>Max. felhordható g/m²:</u>	80-100
<u>Hígítás:</u>	0-5%

FIGYÉRKÉNY!

A terméket 15°C fölött és 70% rel. páratartalom mellett használják fel.

A termék 10 % feletti hígítással elveszti tulajdonságait, rosszul használható.

A terméket erősen tűző napsütésben ne használják.

A festéket lazúrecsettel érdemes a felületeken szétoszlatni.

A termék száradási sebessége szükség esetén XTC 3-mal lassítható.

100-as csiszolószivaccsal hatékonyan csiszolható.

FONTOS!

Minden egyes felfelület fizikai és kémiai tulajdonságait tekintve eltérhet egymástól, amelynek következtében a végeredmény különböző lehet. Újonnan felhasznált anyagok esetében próbafelület készítésével kell a tényleges végeredményről meggyőződni. Az adatlapban megadott értékektől eltérő katalizálása, illetve hígítása, továbbá a hőmérséklet, valamint a levegő páratartalma jelentősen befolyásolhatja a végeredményt. Ebben a műszaki adatlapban közölt adatok 20 C° hőmérsékleten és 65 %-os relatív nedvességtartalom mellett érvényesek. A műszaki adatlapban közölt információk a cégünk által végzett laboratóriumi kísérleteken és a faipari felületkezelés területén szerzett legszélesebb körű technológiai tapasztalatokon alapulnak. Kérjük, ellenőrizze, hogy az Ön birtokában lévő műszaki adatlap a megadott dátum alapján érvényes-e. A folyamatos fejlesztés miatt az anyagok paraméterei minimális mértékben változhatnak.



MARKETÉRIA Kft
Szombathely 94/789-313 Fax:94/789-314